



Electrical data

Прочность на пробой 23 kV/mm

Environmental conditions

Температура окружающей среды -40...180 °C

General data

Исполнение Силовая лента
Применение для защиты кабеля

Material

Жесткость 53 ±5 Shore A
Материал Silicon 60 белый,
просвечивающий

Mechanical data

Прочность на разрыв 7,0 Н/мм²
Размеры 1.6 x 26 x 20000 mm
Расширение 550 %
Толщина стенки t 1.6 mm

Remarks

Перед использованием снимите защитную пленку!
Самосваривающаяся при комнатной температуре силиконовая лента с разделительной пленкой из PE или специальной бумаги для обклеивания, бандажирования и обвязывания. Адгезия слоев улучшается при нагреве. Обработка при комнатной температуре, на поверхности не должно быть влаги, пыли и жира. Срок хранения около 6 месяцев. Перед обработкой следует избегать температур 30 °C и высокой влажности. Продукт не является опасным веществом и может термически утилизироваться, содержание теплоты около 17 МДж/кг.